

Fisa Tehnica

ROCAPLEN PP 117 T20

Descriere

Compound pe baza de polipropilena virgina, ranforsat cu 20% talc, pentru injectie.
Disponibil in culoare natur.

Proprietati	Valori	Unitate	Metoda testare
Fizice			
Densitate	1.02 –1.03	g/cm ³	ASTM D-792
Indice de curgere (230°C, 2.16 kg)	11- 12	g/10 min	ASTM D-1238
Mecanice			
Elasticitate la alungire	>2000	MPa	ASTM D-638
Rezistenta la tractiune	> 20	MPa	ASTM D-638
Alungire la tractiune	> 4	%	ASTM D-638
Rezistenta la incovoiere	> 35	MPa	ASTM D-790
Elasticitate la incovoiere	> 1700	MPa	ASTM D-790
Impact			
Rezistenta la soc Izod (23°C)	>6	kJ/m ²	ASTM D-256

Toate informațiile conținute în această fișă de date se bazează pe valori tipice și care sunt destinate numai în scopuri de referință și comparație. Datele de mai sus sunt furnizate cu bună credință, dar nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru eventualele inadvertențe sau variații ale valorilor reale, și nici nu asigurăm adecvarea oricărui material pentru orice aplicație specifică. Este responsabilitatea cumpărătorului de a determina caracterul adecvat al produsului pentru aplicația avută în vedere. Nu se recomanda produsele pentru aplicații alimentare, aplicații medicale sau jucării.